

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ HENCO RIXc

№	Наименование продукта	Количество метров			
		16x2	20x2	26x3	32x3
1	HENCO RIXc (PEXc-AL-PEXc)				
2					
3					
4					
5					

Дата продажи _____

Штамп или печать

Продавец _____

торгующей организации

Гарантийный срок на изделие составляет 10 лет с момента производства. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий гарантийный талон.

Информация принимается в электронном виде по адресу: ServiceRussia@henco.be

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: Henco NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, BELGIUM,
<http://www.henco.be>



**МНОГОСЛОЙНАЯ М ТРУБА HENCO RIXc
(PE-Xc/AL/PE-Xc)**

ГОСТ Р 53630-2015

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС ВЕ.АД07.Н01103


2020

Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, характеристиках изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. Паспорт составлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2013.

1.1. Назначение изделия

Многослойные М трубы HENCO RIXc являются трубами универсального применения. Труба применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, теплых полов, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.

1.2 Состав изделия



Многослойная М труба HENCO RIXc состоит из сваренной встык алюминиевой трубы с внутренним и внешним слоями из сшитого полиэтилена ПЭ-С полученного экологически безопасным электронным методом сшивки. Слои соединены друг с другом с помощью высококачественного клея. Труба может поставляться предварительно изолированной или помещенной в защитную гофру.

1.3 Технические данные

Параметры трубы	HENCO RIXc			
	16x2	20x2	26x3	32x3
Внутренний диаметр, мм	12	16	20	26
Максимальная рабочая темп-ра, °С*	95	95	95	95
Максимальное раб. давление, Бар	10	10	10	10
Класс эксплуатации (ГОСТ Р 52134-2003)	1-5, XB	1-5, XB	1-5, XB	1-5, XB
Кэфф-т теплопроводности, Вт/м*К	0,43	0,43	0,43	0,43
Кэфф-т линейного расширения, мм/м*К	0,025	0,025	0,025	0,025
Шероховатость внутренней поверхности трубы, мкм	7	7	7	7
Коэффициент диффузии кислорода, мг/л	0	0	0	0
Минимальный радиус изгиба вручную с применением внешней пружины / (внутренней пружины)	5xD/ 3xD+	5xD/ 3xD	5xD/ 3xD	-
Степень сшивки (гарантированная)	60%	60%	60%	60%
Масса, кг/м	0,101	0,129	0,249	
Объем вмещаемой воды, л/м	0,113	0,201	0,314	0,531
Срок эксплуатации	50 лет			

* В соответствии с классом эксплуатации по ГОСТ Р 52134-2003

+ С применением трубогиба VM-16 возможен радиус изгиба 2xD

1.4 Транспорт и хранение

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

Хранение металлопластиковых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

1.5 Монтаж

Монтаж должен производиться в соответствии с требованиями производителя и руководящих отраслевых стандартов СП 60.13330.2012, СП 40-103-98, СП 41-102-98.

Нельзя использовать трубы имеющие складки и повреждения, не допускаются сплющивания и переломы трубы в процессе монтажа. Поврежденный участок необходимо вырезать (возможно применение ремонтных фитингов). Для защиты трубы рекомендуется применять защитную гофру марки Henco. При помещении трубы в стяжку необходимо применение защитной гофры или теплоизоляции для предотвращения перегрева пола. Необходимо предусматривать компенсацию температурного расширения трубы. Допустимо применение только с фитингами Henco.

1.6 Эксплуатация

Трубы Henco RIXc должны эксплуатироваться в соответствии со своим классом по ГОСТ Р 52134-2003. Не допускается применение данных труб в помещениях категории «Г» по пожарной опасности; в помещениях с источниками теплового излучения с температурой поверхности выше 150°C; в системах центрального отопления с элеваторными узлами; для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов (СП 41-102-98). Не допускается открытая прокладка трубы без защиты от УФ излучения.

1.6 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с законами РФ от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

1.7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия, ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.